

PROCESSO DE COMPRA Nº 2024DL000030

RESUMO DE COTAÇÕES					FORNECEDOR		LAVIC	PERFORTEX	GLOBALCOLOR
					CONTATO		PLINIO	MARIANE	ADELOR
					TEL.		(31) 3351-2577	19 35261100	11 47529300
					E-MAIL				adelor@globalcolor.com.br
ITEM	OC	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT.	UNID.	UNIT.		UNIT.		UNIT.
1	1478.91	KIT TINTA EPÓXI DE CURA AO FORNO COR VERMELHO ROYAL BRILHANTE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, COMPOSTO PELA TINTA (ITEM A) E DILUENTE (ITEM B). - ITEM A: TINTA EPÓXI DE CURA AO FORNO COR VERMELHO ROYAL BRILHANTE, O VOLUME A SER FORNECIDO CORRESPONDENTE A UMA LATA DE 3,60 LITROS. CASO NECESSÁRIO, A TINTA DEVERÁ SER FORNECIDA COM CATALISADOR EM QUANTIDADE ADEQUADA. - ITEM B: DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, SENDO O DILUENTE OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE DA TINTA OU DE UMA EMPRESA HOMOLOGADA PELA MESMA. O VOLUME A SER FORNECIDO CORRESPONDE A 25% DO VOLUME DO ITEM A. - 01 KIT CORRESPONDE A UMA LATA DE 3,6 LITROS DE TINTA + CATALISADOR + 0,9 LITROS DE DILUENTE. A TINTA SERÁ APLICADA UTILIZANDO PISTOLA DE AR COMPRIMIDO COM O ACELERAMENTO DA CURA EM ESTUFA, SEGUE ABAIXO AS ESPECIFICAÇÕES E ENSAIOS PARA A APROVAÇÃO APÓS 72 HORAS DE CURA DA TINTA: - A TINTA DEVERÁ TER ACELERAMENTO DA CURA EM ESTUFA COM TEMPERATURA DE 80° A 150°C COM O TEMPO MÁXIMO DE 30 MINUTOS; - VISCOSIDADE EM COPO FORD Nº 4 DE 10 A 23 SEGUNDO (PODERÁ SER UTILIZADO DILUENTES); - CAMADA MAIOR OU IGUAL A 15 MÍCRONS; - BRILHO MAIOR QUE 50 UB COM ÂNGULO DE MEDIÇÃO DE 60°; - POT LIFE DE NO MÍNIMO 4 HORAS; - RESISTENTE A SOLVENTES COMO ÁLCOOL E QUEROSENE. ENSAIO DE CORROSÃO (SALT-SPRAY) NBR 8094: SOLUÇÃO DE NACL 20% COM DURAÇÃO DE 96 HORAS; * RESULTADO: O CORPO DE PROVA NÃO PODERÁ APRESENTAR CORROSÃO NA ÁREA PROTEGIDA PELA TINTA. ENSAIO DE FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO NBR 10545: - O ENSAIO DEVERÁ SER REALIZADO A UMA TEMPERATURA DE 25° ± 2° C E UMIDADE DO AR DE 55 ± 5%; - RESULTADO: APÓS O DOBRAMENTO O CORPO DE PROVA NÃO PODERÁ APRESENTAR FISSURAS A PARTIR DE 5,0 MM DAS BORDAS. ENSAIO DE ADERÊNCIA NBR 11003: - O CORTE CRUZADO DEVERÁ SER RETO, DE MODO A ALCANÇAR O METAL BASE, FORMANDO UMA GRADE DE 25 QUADRADOS, SERÁ APLICADO A FITA ADESIVA E REMOVIDA CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA; - RESULTADO: A ÁREA DESTACADA APÓS O ENSAIO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 5%.	3	KITS	535,00		402,02		378,80
JUSTIFICATIVA / PARECER			DESCONTO		-				-
DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME LEI 13.303/16, ART.29, INCISO XIII.			ICMS %		-				-
			IPI %		-				-
			TOTAL						1.136,40
			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		30 DDL		30 DDL		30 DDL
			PRAZO DE ENTREGA		7 DIAS ÚTEIS		30 DIAS		07 DIAS ÚTEIS
			FRETE		FOB		CIF		CIF

OBS: A diferença de valores se refere a arredondamento de casas decimais, será posteriormente cancelado.

02/04/2024

ROSEANE AP. RODRIGUES
TÉC. ADM. ESP.

02/04/2024

IMACULADA C. RIBEIRO
CHEFE DA DVAP/SALC