



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA

Secretaria de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

OBRA: PINTURA DE MEIO FIO

SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO

LOCAL: ZONA URBANA DE SILVÂNIA – GO.

1. Caição de Meio Fio

Pintura de meio-fio: Caição. Para fazer a pintura à base de cal, você vai precisar de:

- 1 saco de cal para pintura (8 quilos)
- 16 litros de água
- 8 colheres (sopa) de óleo de linhaça ou tungue
- 900 ml de cola branca

Comece colocando apenas 6 dos 16 litros de água em um recipiente grande.

Adicione o saco de cal e misture bem, utilizando um bastão. Depois, em outro recipiente, dissolva a cola branca em 8 litros de água e misture até formar uma mistura homogênea. Em seguida, junte as duas soluções, adicione o óleo e mexa bem a sua mistura. A consistência pode ser controlada por meio da dosagem adequada de água.

Geralmente, pintar com cal requer aplicação em três demãos, sendo a primeira bem diluída para selar a superfície e a segunda e terceira mais consistente para dar o acabamento final, devendo-se observar o intervalo entre demãos de, no mínimo, 24 horas.

A pintura exige duas demãos, aplicadas com broxa ou, excepcionalmente, com pincel, porém, nunca com rolo, especialmente em superfícies horizontais. As etapas para a pintura deverá ser previamente executado os seguintes serviços:

- a) limpeza e lixamento;
- b) umedecimento das superfícies a pintar, jogando sobre elas água limpa;
- c) aplicação, com intervalo de 48 horas, de segunda demão de tinta, em direções perpendiculares.

Os meio-fios deverão receber pintura, garantindo-lhes maior durabilidade e conservação.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

Silvânia – GO, 07 de Agosto de 2025.

VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100

Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUSA:58967982100
Dados: 2025.08.07 14:21:58 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO