ANÁLISE DA AMOSTRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 0061/2023-e
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA: 0058/2023

PROPONENTE: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 08.221.047/0001-97

Analisamos as marcas/modelos dos itens abaixo com amostras apresentadas através de amostra física, catálogo, prospecto e/ou fichas técnicas:

LOTE 02

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>MARCA/MODELO</th><th>RESULTADO DA ANÁLISE DA AMOSTRA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">09</td><td>MARCA PRÓPRIA / CJA-01b</td><td><u>Não atende</u> as especificações do item conforme PADRÃO: FNDE/FDE CJA – 01B. A amostra apresentou, conforme Relatório de Ensaio nº MOV/L-050.051/20 força atingida para Ensaio de descolamento sob tração após aquecimento, para Corpo de prova nº 2 o valor de 4,64kN.

Sendo assim, a amostra apresentada pelo fornecedor não atende ao requisito “Laudo técnico que comprove a qualidade da colagem do laminado de alta pressão ao tampo injetado em ABS” no requisito: “A média dos resultados das forças de rompimento dos cinco corpos de prova que compõem o ensaio, não deve ser inferior a 7 kN ou 280N/cm², sendo que nenhum ponto pode resultar individualmente inferior a 5kN ou 200N/cm².”</td></tr>
<tr><td colspan="2">
<table>
<tr><th colspan="6">Força máxima atingida (kN)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Corpo de prova</th><th rowspan="2">Obtido</th><th rowspan="2">U</th><th colspan="2">Média</th><th rowspan="2">Ocorrência</th></tr>
<tr><th>Obtido</th><th>U</th></tr>
<tr><td>1</td><td>12,58</td><td>± 0,0118</td><td rowspan="5">13,12</td><td rowspan="5">± 6,78</td><td>Descolamento do laminado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4,64</td><td>± 0,0118</td><td>Descolamento do laminado</td></tr>
<tr><td>3</td><td>14,19</td><td>± 0,0118</td><td>Descolamento do laminado</td></tr>
<tr><td>4</td><td>15,22</td><td>± 0,0118</td><td>Descolamento do laminado</td></tr>
<tr><td>5</td><td>18,96</td><td>± 0,0118</td><td>Descolamento do laminado</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>MARCA PRÓPRIA / CJA-03b</td><td>Não houve especificação técnica suficiente a individualizar o objeto a ser entregue, sendo mera reprodução das informações constantes nos projetos padrões do FNDE e folha de dados.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>MARCA PRÓPRIA / CJA-04b</td><td>Não houve especificação técnica suficiente a individualizar o objeto a ser entregue, sendo mera reprodução das informações constantes nos projetos padrões do FNDE e folha de dados.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>MARCA PRÓPRIA / CJA-05b</td><td>Não houve especificação técnica suficiente a individualizar o objeto a ser entregue, sendo mera reprodução das informações constantes nos projetos padrões do FNDE e folha de dados.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>MARCA PRÓPRIA / CJA-06b</td><td>Não houve especificação técnica suficiente a individualizar o objeto a ser entregue, sendo mera reprodução das informações constantes nos projetos padrões do FNDE e folha de dados.</td></tr>
</table>

Fraiburgo, 06 de setembro de 2023.

Letícia Scopel
Responsável pela conferência da amostra
CINCATARINA

Rodrigo Grisa
Responsável pela conferência da amostra
CINCATARINA

Michele Ribeiro de Deus
Responsável pela conferência da amostra
CINCATARINA