

Protocolo de envio de amostra

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO: 27/2025

PROCESSO Nº 072/2025

OBJETO: REGISTRO DE

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG.

Endereço:

Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG

Rua Minas Gerais nº 62 – Vila Sônia – Coqueiral/MG

CEP 37.235-000

LOTE 02 MEIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	AMOSTRAS
07	MEIA: DESCRIÇÃO: CANO MÉDIO, NA COR BRANCA COM (DESENHO OU INSCRIÇÃO) EM JACQUARD. PUNHO DEVE SER EM TECIDO MISTO DE ALGODÃO COM CANELADO 01X01, CRAVADO COM ELASTODIENO,	03 (PARES) Tamanho P 03 (PARES) Tamanho GG

Razão Social da Empresa: PLAYPRO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
Nome Fantasia: PLAYPRO	
CNPJ Nº: 35.265.064/0001-07	Classificação Empresarial: EPP
Inscrição Estadual: 10.777.807-6	Inscrição Municipal: 162.243-11
Endereço: Rua São Geraldo Qd.07 Lt.05 Nº 40 - Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro Trindade/GO-CEP: 75.390-239	
Telefone/Fax: (062) 3941-1877	E-mail: playpro vendas@hotmail.com
Sócio/Proprietário: EDUARDO JOSÉ CORREIA LIMA / RG Nº 1205174- SSP GO / CPF Nº 282.784.961-53	


Trindade, 04 de setembro de 2025

DATA E HORA DO RECEBIMENTO:

10 / 09 / 25

12 : 27

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG
PREGÃO Nº 27/2025
PROCESSO Nº 072/2025

Blumenau, 04 de setembro 2025

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa Sailor Indústria Têxtil Ltda, portadora do CNPJ 02.533.011/0001-62, IE: 253.666.074, forneceu as amostras, assim como os laudos das meias solicitados no Edital de Coqueiral:


LAUDOS MEIA ESCOLAR					
ENSAIO	NORMA	ESPECIFICAÇÃO	RELATÓRIO	RESULTADO	TOLERÂNCIA
COMPOSIÇÃO	NBR 13538:1995	72% ALGODÃO 26% POLIAMIDA 2% ELASTODIENO	6157.BRU.2024.A-V.0	72,3% ALGODÃO 26,1% POLIAMIDA 1,6% ELASTODIENO	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
GRAMATURA	NBR 10591/08	280 g/m ²	410.BRU.2023.A-V.0	285,16 g/m ²	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
RESISTÊNCIA AO ESTOURO	ABNT NBR 13384/95	10 kgf/cm ² mínimo	0258/25	12,40 kgf/cm ² - SECO 11,87 kgf/cm ² - ÚMIDO	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
ENCOLHIMENTO / ALONGAMENTO	NBR 10320/88	LARGURA: -12% MÁXIMO COMPRIMENTO: -12% MÁXIMO	1340-23	LARGURA: -11,9% COMPRIMENTO: -6,9%	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
ANALISE ANTIMICROBIANA PARA BACTERIAS	AATCC 100-2004	INIBIÇÃO	1221/25	INIBIÇÃO 95%	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
ANALISE ANTIMICROBIANA PARA FUNGOS	ASTM E2149-01	INIBIÇÃO	1221/25	INIBIÇÃO 95%	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA

Informamos ainda que caso as amostras e laudos forem aprovados, a Sailor será fornecedora da produção do pedido que vier a fazer para empresa:

PLAYPRO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA SAO GERALDO 40 QUADRA07 LOTE 05
CEP: 75390-239 - TRINDADE/GO
JARDIM NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 35.265.064/0001-07 - I.E:10.777.807-6
FONE: (62) 3941-1877 - E-MAIL: PLAYPROVENDAS@HOTMAIL.COM

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Luana Klabunde
Setor Comercial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG
PREGÃO Nº 27/2025
PROCESSO Nº 072/2025

Blumenau, 04 de setembro 2025

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa Sailor Indústria Têxtil Ltda, portadora do CNPJ 02.533.011/0001-62, IE: 253.666.074, forneceu as amostras, assim como os laudos das meias solicitados no Edital de Coqueiral:


LAUDOS MEIA ESCOLAR					
ENSAIO	NORMA	ESPECIFICAÇÃO	RELATÓRIO	RESULTADO	TOLERÂNCIA
COMPOSIÇÃO	NBR 13538:1995	72% ALGODÃO 26% POLIAMIDA 2% ELASTODIENO	6157.BRU.2024.A-V.0	72,3% ALGODÃO 26,1% POLIAMIDA 1,6% ELASTODIENO	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
GRAMATURA	NBR 10591/08	280 g/m ²	410.BRU.2023.A-V.0	285,16 g/m ²	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
RESISTÊNCIA AO ESTOURO	ABNT NBR 13384/95	10 kgf/cm ² mínimo	0258/25	12,40 kgf/cm ² - SECO 11,87 kgf/cm ² - ÚMIDO	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
ENCOLHIMENTO / ALONGAMENTO	NBR 10320/88	LARGURA: -12% MÁXIMO COMPRIMENTO: -12% MÁXIMO	1340-23	LARGURA: -11,9% COMPRIMENTO: -6,9%	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
ANALISE ANTIMICROBIANA PARA BACTERIAS	AATCC 100-2004	INIBIÇÃO	1221/25	INIBIÇÃO 95%	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA
ANALISE ANTIMICROBIANA PARA FUNGOS	ASTM E2149-01	INIBIÇÃO	1221/25	INIBIÇÃO 95%	DENTRO DA TOLERÂNCIA DA NORMA TÉCNICA

Informamos ainda que caso as amostras e laudos forem aprovados, a Sailor será fornecedora da produção do pedido que vier a fazer para empresa:

PLAYPRO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
RUA SAO GERALDO 40 QUADRA07 LOTE 05
CEP: 75390-239 – TRINDADE/GO
JARDIM NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 35.265.064/0001-07 - I.E:10.777.807-6
FONE: (62) 3941-1877 – E-MAIL: PLAYPROVENDAS@HOTMAIL.COM

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Luana Klabunde
Setor Comercial

Relatório de Ensaio Nº: 6157.BRU.2024.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1º de Maio, 670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br Fone: +55 (47) 3251-8905
Solicitante:
Razão Social: Sailor Indústria Têxtil Eireli
Proposta Comercial: 4600.2024.V0
Contato: Luana E-mail: edp2@meiasloa.com.br

02. Dados da Amostra - Informações fornecidas pelo cliente:

Identificação da Amostra: Meia
Data Recebimento: 16/04/2024
Data de Início do(s) Ensaio(s): 17/04/2024 Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 19/04/2024
Responsável pela Conferência: aniceia.patricia Data Conferência: 19/04/2024

03. Resultados:

Ensaaios						
Análise Qualitativa e Quantitativa - Meias - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992 - Data de Conclusão do(s) Ensaio(s): 19/04/2024						
	Fibra 1	Resultado Fibra 1	Fibra 2	Resultado Fibra 2	Fibra 3	Resultado Fibra 3
Resultado	Algodão	72,30 %	Poliamida	26,10 %	Elastodieno	1,60 %
Remoção de Acabamento				Não		

Instrumentos de medição

Equipamento	Descrição do Equipamento
BAL-005	Balança Digital
CR-01	Cronômetro
EST-004	Estufa - 055723
MIC-001	Microscópio
TER-001	Termômetro de Mercúrio Analógico

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 19/04/2024 16:19
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaio Nº: 410.BRU.2023.A- V.0

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - LAFITE
Endereço: Avenida 1ª de Maio, 670 Centro - Brusque/SC **CEP:** 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br **Fone:** (47) 3251-8905
Solicitante:
Razão Social: Sailor Indústria Têxtil Eireli
Proposta Comercial: 415.2023.V0
Contato: Bruna Hofmann **E-mail:** edp2@meiasloa.com.br

02. Dados da Amostra:

Identificação da Amostra: MEIA ESCOLAR 1
Data de Recebimento: 16/01/2023
Data de Início dos Ensaios: 17/01/2023 **Data Conclusão dos Ensaios:** 17/01/2023
Responsável pela Conferência: janete.bremen **Data da Conferência:** 18/01/2023

03. Resultados:

Gramatura de Tecidos Planos e Malhas (metro quadrado ou metro linear) - ABNT NBR 10591:2008 - Data Conclusão: 17/01/2023

	Gramatura
Resultado	285,16
Un Trab	g/m²
Temperatura Ambiente	22,5°C
% de Umidade	57,3%
Observação	Ensaio realizado com desvio das condições ambientais em relação a norma ABNT NBR ISO 139.
Observações	A tolerância admitida entre os resultados obtidos é de +/-5%

Instrumentos de Medição

Equipamento	Descrição Equipamento
BAL-003	Balança Digital
GRA-003	Cortador de Gramatura Elétrico
TH-003	Termohigrômetro Digital 175-H1

Observações

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente à(s) amostra(s) conforme recebida(s). Não é emitido parecer de comparação com qualquer tipo de padrões ou especificações (só quando solicitado / fornecido pelo cliente) e não pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 18/01/2023 16:57
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO
GAMBA:35143967953

Relatório de Ensaios CETIQT N° 0258/25

Revisão: 00

Coordenação de Serviços Metrológicos

Laboratório Físico

Cliente:	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ: 02.533.011/0001-62)		
Endereço:	R. Dr. Pedro Zimmermann, GALPAO2, N° 11113, Itoupava Central, Blumenau-SC, CEP: 89069-004, Ref.: GALPAO2		
Contato(s):	Bruna Hofmann, Luana	e-mail(s):	edp2@meiasloa.com.br
Interessado:	-- (CNPJ: --)		
Endereço:	--		
Contato(s):	--		
		e-mail(s):	--
		Recepção: 16/01/25	

Amostra	Descrição do item fornecida pelo cliente:	Código	0258/25-01	Coleta em	--
	MEIA ESCOLAR				
Ensaio	Resultado	Unidade	Método	Data do Ensaio	
Resistência ao estouro a seco (ac)	1216,3 Descritivo a seguir	kPa	ABNT NBR 13384:1995	28/01/25 - 28/01/25	
Resistência ao estouro a úmido (ac)	1163,8 Descritivo a seguir	kPa	ABNT NBR 13384:1995	28/01/25 - 28/01/25	

Informações do ensaio - ABNT NBR 13384

Mecanismo de medição:	Hidráulico
N° de CPs ensaiados:	10
Área do teste (cm2):	7,3
Direção da ruptura:	Combinação de duas direções
Condição dos CPs:	Seco
C.V. - Resistência média ao estouro (%):	3,0
N° de CPs com ruptura próximo ao anel:	0
Equipamento utilizado:	testador de estouro digital 338D
Capacidade Nominal do Equipamento (kPa):	5000
Número de ensaios rejeitados:	0
Valores Individuais - Resistência ao estouro (kPa)	
	1291,0
	1219,0
	1227,0
	1179,0
	1263,0
	1184,0

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Av. Luís Carlos Prestes, 230, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.775-055
Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br

Relatório de Ensaios CETIQT N° 0258/25

Revisão: 00

Coordenação de Serviços Metrológicos

Laboratório Físico

Cliente:	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ: 02.533.011/0001-62)		
Endereço:	R. Dr. Pedro Zimmermann, GALPAO2, N° 11113, Itoupava Central, Blumenau-SC, CEP: 89069-004, Ref.: GALPAO2		
Contato(s):	Bruna Hofmann, Luana	e-mail(s):	edp2@meiasloa.com.br
Interessado:	-- (CNPJ: --)		
Endereço:	--		
Contato(s):	--	e-mail(s):	--
Recepção: 16/01/25			

	1199,0		
	1180,0		
	1221,0		
	1200,0		
Incertezas de medição			
Mensurando	U95%	Veff	k
Resistência ao estouro - (kPa)	28,97	15	2,18

Quando aplicável, a incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, de tal forma que a probabilidade de abrangência corresponda a aproximadamente 95%.

Informações do ensaio - ABNT NBR 13384

Mecanismo de medição:	Hidráulico
N° de CPs ensaiados:	10
Área do teste (cm²):	7,3
Direção da ruptura:	Combinação de duas direções
Condição dos CPs:	Úmido
C.V. - Resistência média ao estouro (%):	2,2
N° de CPs com ruptura próximo ao anel:	0
Equipamento utilizado:	testador de estouro digital 338D
Capacidade Nominal do Equipamento (kPa):	5000
Número de ensaios rejeitados:	0
Valores Individuais - Resistência ao estouro (kPa)	
	1143,0
	1185,0

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Av. Luis Carlos Prestes, 230, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.775-055
Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br

Relatório de Ensaios CETIQT N° 0258/25

Revisão: 00

Coordenação de Serviços Metrológicos

Laboratório Físico

Cliente:	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ: 02.533.011/0001-62)		
Endereço:	R. Dr. Pedro Zimmermann, GALPAO2, N° 11113, Itoupava Central, Blumenau-SC, CEP: 89069-004, Ref.: GALPAO2		
Contato(s):	Bruna Hofmann, Luana	e-mail(s):	edp2@meiasloa.com.br
Interessado:	-- (CNPJ: --)		
Endereço:	--		
Contato(s):	--	e-mail(s):	--
Recepção: 16/01/25			

1157,0			
1156,0			
1213,0			
1150,0			
1170,0			
1125,0			
1188,0			
1151,0			
Incertezas de medição			
Mensurando	U95%	Veff	k
Resistência ao estouro - (kPa)	21,79	24	2,11

Quando aplicável, a incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, de tal forma que a probabilidade de abrangência corresponda a aproximadamente 95%.

Legenda

(ac): Ensaio acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) com base na norma NBR ISO/IEC 17025.
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Observações

Os ensaios foram realizados com desvio de norma, pois foram realizados em um equipamento que não fornece o resultado de alongamento da amostra.

Resistência ao estouro a seco: 12,40 kgf/cm².
Resistência ao estouro a úmido: 11,87 kgf/cm²

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Av. Luis Carlos Prestes, 230, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.775-055
Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o nº CRL 0131.

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 1340-23

Página 1 de 1

Empresa: SAILOR INDUSTRIA TÊXTIL EIRELI
Contato: Anisio **e-mail:** Comercial1@meiasloa.com.br
Endereço: Rua Dr. Pedro Zimmermann, 11113 – Itoupava Central – Blumenau - SC
Recebimento: 13/12/2023 **Início:** 14/12/2023 **Término:** 16/12/2023

Item de ensaio: MEIA ESCOLAR

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:


Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado	Unidade
Alteração Dimensional	NBR 10320/88	Trama/transversal	-11,9	%
		Urdume/longitudinal	-6,9	%

Condições de ensaio de alteração dimensional:

- Ciclo de lavagem: (1) Normal
- Temperatura de lavagem: (1) 30°C ± 3°C
- Procedimento de secagem: (B) - Corrente de ar quente forçado ou estufa
- Número de lavagens e secagens completas: 03
- Equipamento utilizado: Lavadora doméstica
- Legenda: sinal (+) representa aumento das dimensões e (-) diminuição das dimensões

São Paulo, 29 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
PEREIRA:13201416843
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146,
cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843


Marcelo Luiz Pereira
Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.

Relatório de Ensaios CETIQT N° 1221/25

Revisão: 00

Coordenação de Serviços Metrológicos

Laboratório de Microbiologia

Cliente:	SAILOR INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ: 02.533.011/0001-62)		
Endereço:	R. Dr. Pedro Zimmermann, GALPAO2, N° 11113, Itoupava Central, Blumenau-SC, CEP: 89069-004, Ref.: GALPAO2		
Contato(s):	Bruna Hofmann, Luana	e-mail(s):	edp2@meiasloa.com.br
Interessado:	-- (CNPJ: --)		
Endereço:	--		
Contato(s):	--	e-mail(s):	--
		Recepção:	13/03/25

CARACTERIZAÇÃO DO ITEM PELO CLIENTE

DESCRIÇÃO DO ITEM: Código: 1221/25-01
MEIA ESCOLAR

Data do ensaio: 19/03/25 - 20/03/25

Data de emissão: 21/03/25

Ensaio	Método
Eficiência de acabamento antimicrobiano em condições dinâmicas de contato	ASTM E2149:2020

RESULTADO

Redução (R) da amostra (eficiência do acabamento): 95%

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.

Av. Luis Carlos Prestes, 230, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.775-055
Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br