

	FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO – ESP	Folha: 1 de 2
		Data Public: 14/11/2025
Especificação ESP-III.06.193	Revisão 000	Classificação/Material EMBALAGEM
Assunto FILME POLIOLEFINICO TERMOENCOLHIVEL - EQUIPAMENTO BPS		Código CMB 136296
Utilização EMBALAGEM DE CEDULAS - EQUIPAMENTO BPS X9		

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- * 1.1. Deverá ser de composto poliolefinico, transparente, incolor, sem rugas, perfurações e/ou quaisquer outros defeitos que prejudiquem sua aparência ou impossibilitem sua utilização.
- * 1.2. Deverá ser termoencolhível nas duas direções quando submetido à operação de embalagem em estufa, possuindo estabilidade dimensional à temperatura ambiente, bem como apresentar resistência ao rompimento quando submetido à operação de selagem.
- * 1.3. Deverá ser atóxico, não produzindo fumaça quando submetido às operações descritas no item 1.2.
- 1.4. O filme não deverá apresentar impressão de logotipo e/ou marca comercial do fabricante.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 2.1. Largura do filme 355mm ± 2mm
- * 2.2. Comprimento do filme na bobina..... Mínimo 850m
- 2.3. Espessura do filme Mínimo 23µm
- 2.4. Diâmetro interno do tubete 76mm ± 3mm
- 2.5. Diâmetro externo da bobina Mínimo 245mm

ATENÇÃO:

TODOS OS ITENS ASSINALADOS (*) NESSA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SER GARANTIDOS PELO FORNECEDOR ATRAVÉS DE LAUDO DE ANÁLISE E/OU BOLETIM TÉCNICO, ENTREGUE EM TODOS OS LOTES E AMOSTRAS DA MATÉRIA-PRIMA, CUJA CONFORMIDADE PODERÁ SER VERIFICADA PELA CMB.

3. EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO

- 3.1. A unidade de compra e de estoque será bobina.
- 3.2. As bobinas deverão ser acondicionadas em embalagens suficientemente resistentes ao transporte, manuseio, estocagem e à absorção de umidade.
- 3.3. Cada arranjo deverá conter, em área facilmente visível, um rótulo com as seguintes informações:
 - 3.3.1. Identificação do fornecedor;
 - 3.3.2. Identificação do material e código CMB;
 - 3.3.3. Número de bobinas por embalagem;

DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA. NÃO FAÇA CÓPIAS

Elaborador:
LORENA DOS SANTOS GOMES

Revisor:
FABIO CARDOSO CHAGAS

Aprovador:
ALEXANDRE GRILO MAGALHAES

- 3.3.4. Número e Data da Ordem de Fabricação;
- 3.3.5. Número e data da Nota Fiscal;
- 3.3.6. Capacidade máxima (Kg) de empilhamento;
- 3.3.7. Peso bruto.
- 3.4.** Os paletes deverão possuir altura máxima de 1,00 m.
- 3.5.** É recomendável armazenar as bobinas em ambiente coberto, com temperatura entre 20 e 25°C e umidade relativa do ar entre 55-65%. Não deverá ser exposto ao sol e chuva, assim como a oscilações bruscas de temperatura. Proteger de vapores ou líquidos.