

Tabela 1 – Requisitos Quantitativos

Requisito	Mínimo	Máximo
Consistência (UK)	80	100
Estabilidade na armazenagem: alteração de consistência (UK)	-	3
Matéria não-volátil, porcentagem em massa.	68	-
Pigmento, porcentagem em massa.	45	-
Veículo não volátil, porcentagem em massa no veículo.	40	-
Veículo total, porcentagem em massa na tinta.	50	-
Tempo de secagem, NO-PICK-UP Time, minutos.	-	15
Resistência à abrasão.	95	-
Massa específica, g/cm ³ .	1,35	-

Tabela 2 – Requisitos Qualitativos

Cor	Branca – N 9,5; obedecida a tolerância N 9. Amarela – 10YR 7,5/14; obedecida à tolerância 10 YR 7/14 e 10 YR 8/16 (padrão Munsell). Vermelho Segurança - N 7,5 R 4/14. Cor Preta MUNSELL: N 0,5
Flexibilidade	Inalterada
Sangramento	Ausência
Resistência à água	Inalterada
Resistência ao calor	Inalterada
Resistência ao intemperismo artificial (600h) Cor Integridade	Leve alteração Inalterada
Identificação do veículo não volátil	O espectrograma de absorção de radiações infravermelhas deve apresentar bandas características predominantes de resinas acrílicas e estireno.
Breu e derivados (NBR 5844)	Ausência