

TINTA VERDE - ROTOGRAVURA ALUMÍNIO - PANTONE 7481 C

REQUISITOS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
COR	MGME 006	Verde - Ideal - Ref.: Pantone 7481 C Mínimo - Ref.: Pantone 7480 C Máximo - Ref.: -----
APLICAÇÃO	---	Rotogravura em alumínio
VISCOSIDADE	MGME 268	Entre 20 a 25 segundos, determinada a 25°C, em copo ford 4.
COMPATIBILIDADE COM ALUMÍNIO	---	Deve fixar perfeitamente em alumínio com uma camada de 0,9 a 1,1 g/m² de primer. A base de goma laca de nitrocelulose e secar no máximo em 3 segundos de exposição em estufa com circulação de ar a 80°C, não devendo haver migração dos pigmentos para os rolos da máquina. Resistir a uma temperatura de selagem de 265°C.
ACONDICIONAMENTO	VISUAL	Volume até 5L -> Bombona plástica Volume até 20 L -> Balde/Lata metálica
CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO	EGME 027	Conforme determina a Especificação Geral

Obs.: - O fornecedor deve enviar laudo analítico constando, no mínimo, os itens citados nesta especificação acompanhando a entrega do material.

- Projeto de Diferenciação de Embalagem (FURP-Hidroclorotiazida 25 mg).

Referência:	<u>FABRICANTE</u> SIEGWERK	<u>REFERÊNCIA/CÓDIGO</u> 921-VD-2046-D
--------------------	-------------------------------	---

Histórico: - Emissão.

ORIGINAL ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS