ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM

CÓDIGO 212301792

EMISSÃO : 19/05/1988
REVISÃO - AK : 17/05/2010

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

LAMINADO PVC RÍGIDO ÂMBAR PARA BLÍSTER 0,25 mm LARG. 165 mm

REQUISITOS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
COR	MGME 006	Âmbar Farmacêutico escuro (vermelho–vinho), conforme padrão FURP
IDENTIFICAÇÃO • INFRAVERMELHO	MGME 230	 Positivo para PVC
LARGURA	MGME 117	165 ± 1,0 mm
GRAMATURA	MGME 029	330 g/m^2 ± 10%
ESPESSURA	MGME 117	0,250 mm ± 10%
DIÂMETRO DAS BOBINAS • MAIOR • MENOR	MGME 117	 380 ± 20 mm 75 ± 1 mm
TRANSMITÂNCIA	MGME 234	A leitura a 654 ± 2 nm não deve ser superior a 15% T para o material virgem.
EXTRATO AQUOSO • RESÍDUO NÃO VOLÁTIL • RESÍDUO POR IGNIÇÃO • METAIS PESADOS	MGME 226	 Não mais que 15 mg/50 mL Não mais que 5 mg/50 mL Não mais que 0,0001%
MAQUINABILIDADE	__	De acordo
ESTABILIDADE DIMENSIONAL • LONGITUDINAL • TRANSVERSAL	MGME 222	 Até - 6,5% Até + 1,5%
CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO	EGME 030	Conforme Especificação Geral de Laminado de PVC Rígido para Blíster.

Obs.:
- O fornecedor deve enviar o certificado de análise constando, no mínimo, os itens citados nesta especificação acompanhando a entrega do material.
- Deve apresentar laudo de atoxicidade do material, emitido por órgão competente.
- A cor do material deve ser, previamente, aprovada pelo Controle Qualidade**.**

Histórico:
- Inclusão de cor "(vermelho-vinho), conforme padrão" e o campo de "Obs.:"
- Identificação de 02 letras na revisão da especificação para adequação ao Sistema ERP.

ORIGINAL ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS