FL. 1/1	**ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM** **CÓDIGO: 214326043** **EMISSÃO - AA: 03/06/2020** **REVISÃO – AC: 21/03/2025**	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR

LAMINADO PVC/PVDC 250.5.90 BRANCO LEITOSO - LARG. 165 mm

REQUISITOS	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
MATERIAL	-	Filme de PVC rígido combinado com copolímero de PVDC
COR	MGME 006	Branco leitoso
LARGURA	MGME 117	165 ± 1,0 mm
GRAMATURA • TOTAL • TE (Termoelástico) • PVDC	MGME 280	 435 g/m^2 ± 5 % 5 g/m^2 90 g/m^2 ± 5%
ESPESSURA • TOTAL • PVC	 MGME 117 -	 0,310 mm ± 5% 0,250 mm ± 5%
DIÂMETRO DAS BOBINAS • MAIOR • MENOR	MGME 117	 350 ± 20 mm 75 ± 1 mm
IDENTIFICAÇÃO • PVC (INFRAVERMELHO) • PVDC	 MGME 230 MGME 275	 Positiva Positiva
EXTRATO AQUOSO • RESÍDUO NÃO VOLÁTIL • RESÍDUO POR IGNIÇÃO • METAIS PESADOS	MGME 226	 Não mais que 15 mg / 50 mL Não mais que 5 mg / 50 mL Não mais que 0,0001%
MAQUINABILIDADE	-	De acordo
BOBINAMENTO	-	O PVDC deve estar laminado internamente
CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO	EGME 030	Conforme Especificação Geral de Estruturas de PVC e PVC/PVDC Rígido para Blíster.

Obs.:
- O fornecedor deve enviar o certificado de análise constando, no mínimo, os itens citados nesta especificação acompanhando a entrega do material.
- O fornecedor deve ser aprovado, previamente, em teste de máquina antes da primeira entrega ou após qualquer alteração em sua estrutura.

Fabricantes qualificados:
- Klockner Pentaplast do Brasil Ltda – Brasil
- ACG

Histórico: - Inclusão dos fabricantes qualificados pela detentora da tecnologia (Klockner e ACG).

ORIGINAL ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS