

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024
PROCESSO INTERNO Nº 50.350/2023
PROCESSO DE COMPRA Nº 1.345/2023
EDITAL Nº 03/2024

TERMO DE RECEBIMENTO, CONFORMIDADE DE AMOSTRA E
DOCUMENTAÇÃO

Declaramos que recebemos da empresa **SUPREME COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.655.332/0001-00, as amostras dos itens relacionados abaixo, referentes ao **Pregão Eletrônico nº 01/2024**, que tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE TINTAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA**.

LOTE 1 – TINTAS (AMPLA DISPUTA)				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	AMOSTRA APROVADA	
			SIM	NÃO
37	TINTA ACRÍLICA - Tinta acrílica lavável, fosco, branco, 18 litros, interior/exterior, lavável, resistente a intempéries, que não solte pigmentos em contato com a mão ou tecidos, sem cheiro ou baixo odor, padrão standard ou superior, com rendimento igual a 110 m ² acabado ou superior. Fabricante deverá atender a norma ABNT NBR 15079-2:2019 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar.	SUPREMACOR		X
39	TINTA ACRÍLICA - Tinta acrílica lavável, fosco, cores variadas, 18 litros, interior/exterior, lavável, resistente a intempéries, que não solte pigmentos em contato com a	SUPREMACOR		X

	mão ou tecidos, sem cheiro ou baixo odor, padrão standard ou superior, com rendimento igual a 110 m ² acabado ou superior. Fabricante deverá atender a norma ABNT NBR 15079-2:2019 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar			
41	TINTA ACRÍLICA - Tinta acrílica lavável, semi brilho, branco, 18 litros, interior/exterior, lavável, resistente a intempéries, que não solte pigmentos em contato com a mão ou tecidos, sem cheiro ou baixo odor, padrão standard ou superior, com rendimento igual a 90 m ² acabado ou superior. Fabricante deverá atender a norma ABNT NBR 15079-2:2019 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar.	SUPREMACOR		X
43	TINTA ACRÍLICA - Tinta acrílica lavável, semi brilho, cores variadas, 18 litros, interior/exterior, lavável, resistente a intempéries, que não solte pigmentos em contato com a mão ou tecidos, sem cheiro ou baixo odor, padrão standard ou superior, com rendimento igual a 90m ² acabado ou superior. Fabricante deverá atender a norma ABNT NBR 15079-2:2019 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar.	SUPREMACOR		X
45	TINTA ACRÍLICA - Tinta acrílica para piso, branco, 18 litros, produto	SUPREMACOR		X

	a base de resina acrílica estirenada, lavável, pigmentos aditivos especiais e solventes, linha standard, com rendimento superior a 110 m² acabado ou superior. Fabricante deverá atender a norma ABNT NBR 11702:2019 conforme ABNT/1991 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar.			
47	TINTA ACRÍLICA - Tinta acrílica para piso, cores variadas, 18 litros, produto a base de resina acrílica estirenada, lavável, pigmentos aditivos especiais e solventes, linha standard, com rendimento superior a 110 m² acabado ou superior. Fabricante deverá atender a norma ABNT NBR 11702:2019 conforme ABNT/1991 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar	SUPREMACOR		X
49	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT - Cores variadas, brilhante, 3,6 litros, à base de resina alquídica, externas / internas (madeira, ferro, concreto, etc.), que atendam os requisitos da ABNT NBR 15494:2015 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar.	SUPREMACOR	X	
51	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT - Cores variadas, fosco, 3,6 litros, à base de resina alquídica, externas / internas (madeira, ferro, concreto, etc.), que atendam os requisitos da ABNT NBR 15494:2015 ou posterior. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex	SUPREMACOR	X	

	ou Lukscolor ou similar.			
53	TINTA SPRAY - Tinta Spray - 350 ml; cor: Branco Brilhante. Desenvolvido com resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência às intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. Especificações Técnicas: Embalagem: 350 ml; Cor: branco brilhante; Cura total: 24 horas, para testes mecânicos recomendamos 72 horas. Rendimento aproximado: 1,7 m² a 2,1 m² por embalagem; Peso: 0.25 kg.	TEK BOND	X	
55	TINTA SPRAY - Tinta Spray - 350 ml; cor: Branco Fosco. Desenvolvido com resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência às intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. Especificações Técnicas: Embalagem: 350 ml; Cor: branco fosco; Cura total: 24 horas, para testes mecânicos recomendamos 72 horas. Rendimento aproximado: 1,7 m² a 2,1 m² por embalagem. Peso: 0.25 kg	TEK BOND	X	
57	TINTA SPRAY - Tinta Spray - 350 ml; cor: Preto Brilhante.	TEK BOND	X	

	Desenvolvido com resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência às intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. Especificações Técnicas: Embalagem: 350 ml; Cor: cinza claro brilhante; Cura total: 24 horas, para testes mecânicos recomendamos 72 horas. Rendimento aproximado: 1,7 m² a 2,1 m² por embalagem. Peso: 0.25 kg.			
59	TINTA SPRAY - Tinta Spray - 350 ml; cor: Cinza Claro Brilhante. Desenvolvido com resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência às intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. Especificações Técnicas: Embalagem: 350 ml; Cor: preto brilhante; Cura total: 24 horas, para testes mecânicos recomendamos 72 horas. Rendimento aproximado: 1,7 m² a 2,1 m² por embalagem. Peso: 0.25 kg	TEK BOND	X	
61	TINTA SPRAY - Tinta Spray - 350 ml; Cor: Preto Fosco. Desenvolvido com resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência às intempéries, proporcionam	TEK BOND	X	

	excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. Especificações Técnicas: Embalagem: 350 ml; Cor: preto fosco. Rendimento aproximado: 1,7 m ² a 2,1 m ² por embalagem. Peso: 0.25 kg.			
63	TINTA SPRAY - Tinta Spray - 350 ml; cor: Azul Escuro Brilhante. Desenvolvido com resinas acrílicas de secagem rápida e ótima resistência às intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros. Especificações Técnicas: Embalagem: 350 ml; Cor: azul escuro brilhante; Cura total: 24 horas, para testes mecânicos recomendamos 72 horas. Rendimento aproximado: 1,7 m ² a 2,1 m ² por embalagem. Peso: 0.25 kg.	TEK BOND	X	
81	VERNIZ - 3,6 LT, cores variadas, aplicação em madeira - área interna/externa. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar	SUPREMACOR	X	
83	VERNIZ - 3,6 LT, marítimo, aplicação em madeira área interna/externa. Referência: Suvinil, Coral, Eucatex ou Lukscolor ou similar.	SUPREMACOR	X	

CONCLUSÃO:

Ao ser aplicada a primeira demão de cada amostra, as Tintas Acrílicas Premium Branca, Catavento e Azul, formam uma camada que não cobre a área pintada sem que sejam observadas falhas. Isso está ligado diretamente ao rendimento, pois produtos que não atendem à norma exigem que se gaste mais tinta e mais horas de trabalho para cobrir uma parede, por exemplo.

Além disso, uma cobertura inadequada não esconde manchas, sujeiras e imperfeições pré-existentes, prejudicando o aspecto estético, e deixa de proteger contra agentes nocivos (água, produtos químicos, umidade, poluição atmosférica, etc.).

COMENTÁRIOS:

As conformidades referentes ao poder de cobertura na segunda demão na Tinta Acrílica Cinza, Branco Piso e Branco Semi Brilho foram medianos (seca ou úmida), representam prejuízo econômico para o consumidor, que gastará mais tinta e horas de trabalho para conseguir a mesma cobertura que proporcionaria uma tinta que atende à norma.

Tiveram 3 amostras consideradas não conformes, 3 consideradas medianas e 4 consideradas satisfatórias, porém são as que não utilizamos no padrão dos nossos trabalhos, são elas:

- Verniz Premium Incolor
- Verniz Marítimo Premium Incolor
- Tinta Esmalte Sintético Azul Del Rey Fosco Premium
- Tinta Esmalte Sintético Brilhante Preto Premium

O maior problema da falta de resistência à abrasão úmida é a pouca durabilidade da tinta, porque as superfícies onde executamos nossos trabalhos não irão resistir satisfatoriamente a processos simples de exposição ao clima, uso da população e limpeza.

As amostras de Tinta Acrílica para Piso Azul, Tinta Acrílica Lavável Premium Fosco, Branco e Tinta Acrílica Lavável Premium Fosco e Catavento,

foram consideradas não conformes, tendo sido seus resultados de cobertura menores que o mínimo estabelecido para a demanda de locais e serviços que executamos.

Sem mais.

LUCIANO GALLO

Diretor do Departamento de Serviços
Auxiliares e Logística Operacional
Matrícula: 24.460

Alexandro Martins Soares

ALEXANDRO MARTINS SOARES

Artífice I
Matrícula: 23.442

ANEXOS



